

KOBABU – sealing consistently

KOBABU GmbH & Co. KG • Georg-Ohm-Str. 9-11 • 23617 Stockelsdorf/Germany
Phone: +49 451 498 38-0 • Fax: +49 451 498 38-25
e-mail: info@kobau.net • www.kobau.eu

KOBABUFLEX® Verbundfolie SD60



MEMBRANH

ΜΟΝΩΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

από το Πιστοποιητικό γενικής δοκιμής (αβP) από την εθνική οικοδομική ελεγκτική επιτροπή. Η συμβατότητα του προϊόντος με τις διατάξεις του αβP είναι προφανής από τη σήμανση συμμόρφωσης (German “Ü”) στη συσκευασία του προϊόντος. Το αβP επίσης εμπεριέχει διατάξεις για τους χώρους εφαρμογής και την διαδικασία τοποθέτησης το προϊόντος



Πεδίο εφαρμογής/ ιδιότητες

Το Kobaufl ex®SD60 χρησιμοποιείται για μόνιμη σφράγιση – στεγάνωση κάτω από πλακίδια και / ή άλλα δάπεδα, ειδικά σε υποστρώματα τα οποία είναι ευαίσθητα στην υγρασία αλλά και σε χώρους με επιδαπέδια αποστράγγιση. Χώροι εφαρμογής είναι δάπεδα και τοίχοι σε «υγρές» περιοχές και δωμάτια, όπως ντους και περιβάλλοντες χώροι πισίνας, στην κατασκευή κατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, επαγγελματικών χώρων εστίασης καθώς και σε μπαλκόνια και ταράτσες. Ως σφραγιστικό σύστημα σε κτίρια σύμφωνα με τον Οικοδομικό κανονισμό List A, part2, no.2.50, το Kobaufl ex®SD60 πληροί τις απαιτήσεις έκθεσης σε υγρασία των τάξεων A, B και C. Το Kobaufl ex®SD60 είναι ένα σφραγιστικό σύστημα που αποτελείται από μονωτική μεμβράνη, ταινία σφράγισης, εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες καθώς και μανσέτες σωλήνων που εξέρχονται από τον τοίχο ή το δάπεδο.

Διαδικασία- συμβουλές τοποθέτησης.

- Η θερμοκρασία εφαρμογής και του υλικού πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 30 C.
- Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά εφαρμογής.
- Αρμολογία του υποστρώματος θα πρέπει να ενσωματώνονται στη σφράγιση.
- Οι ισχύοντες σχετικοί κανονισμοί πρέπει να συμφωνούν με :
 - Το Kobaufl ex®SD60 οδηγό τοποθέτησης (www.kobau.eu).
 - Τα δεδομένα, προδιαγραφές και φύλλα εργασίας, ειδικά τα DIN,ZDB & BEB. Στη Γερμανία οι Οικοδομικές απαιτήσεις εστιάζονται στη χρήση σφραγιστικών υλικών στην περίπτωση μεγάλη έκθεσης σε νερό (όχι υπό υδροστατική πίεση), όπως σε δωμάτια με πολύ υγρασία σε δημόσιους και εργασιακούς χώρους. Η έγκριση του Kobaufl ex®SD60 επιβεβαιώνεται με

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δομή	PP φλίσ/PE/PP φλίσ
Χρώμα	γαλάζιο ή άλλο
Πάχος φύλλου PE	περίπου 290μm
Συνολικό σύνθετο πάχος	περίπου 530μm
Βάρος	περίπου 282 g/m ²
Πλάτος	1000mm ή 1200mm σε ταινία

Αντοχή στον εφελκυσμό

(DIN ISO527-30) κατά μήκος > 117N/15mm (s=3,99)

Εγκάρσια > 66,6N/15mm (s=2,76)

Πάχος στρώματος «αέρα» 122μm (2)

Αναφορά αξιολόγησης 5152/487/13-1 MPA BS

Αντοχή σε χημικές καταπονήσεις κατά DIN EN1847/ ISO527-3

Αναφορά αξιολόγησης 5056/793/14 – E7.02.2014

Καυστική σόδα 3% NAI

Οξικό οξύ 5% NAI

Γαλακτικό Οξύ 5% NAI

Υδροχλωρικό Οξύ 3% NAI

αβP για το Kobaufl ex®SD60 : P-5034/771/14-MPA BS

τμηματική επικάλυψη του φύλλου με βουτυλικό (ενώσεις, μανσέτες κλπ)

Συσκευασία : 1X30m, και άλλα μήκη με παραγγελία.

Εργαλεία τοποθέτησης : Ρολό πίεσης ή σπάτουλα, οδοντωτή σπάτουλα 4mm, σπάτουλα λείανσης με λείες πλευρές.

Κατανάλωση: εξαρτάται κυρίως από την κατάσταση του υποστρώματος και το ειδικό βάρος του υλικού τοποθέτησης.

Να διατηρείται σε στεγνό περιβάλλον και σε θερμοκρασία 20C

Σημείωση: κατά την εφαρμογή θα πρέπει να προστατεύεται από ακραίες μηχανικές καταπονήσεις που θα μπορούσαν προκαλέσουν ρηγμάτωση ή άλλη καταστροφή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.